

Produktinformation

Gyproc ProMix Finish

Användningsområde

Gyproc ProMix Finish är ett vitt och mycket smidigt spackel speciellt framtaget för skarvspackling och ytbehandling av gipsskivor. Produkten kan även användas på tidigare målade vägg- och taktytor där en fin och slät yta önskas.

Gyproc ProMix Finish har mycket goda arbetsegenskaper i kombination med en god fyllförmåga.

Arbetsbeskrivning

Spackling ska ske på torra, väl bundna och rengjorda ytor.

Appliceras med stålspackel eller högttrycksspruta (airless) vid en lägsta rekommenderad temperatur av +10°C och max 80 % RH.

Gipsskiveskarvar armeras med Gyproc G 93 Pappersremsa som läggs i fuktigt spackel och överspacklas direkt med ytterligare ett tunt spackellager (Gyproc ProMix Joint kan med fördel användas som första spackelskikt för fastsättning av pappersremsan).

Därefter spacklas skarvarna oftast 2 gånger i tunna skikt.

Bredspackling av hela gipskiveytan görs oftast med en skikt tjocklek på minst 1 mm (dock max 4 mm) beroende på användningsområde och underlagets planhet.

Torktiden är alltid beroende på skikt tjocklek, temperatur, luftfuktighet m.m. Vid normal inomhusklimat är torktiden ca 8–10 timmar.

Spacklade skarvar och ytor slipas vid behov med sandpapper, kornstorlek 100–120. Vid slipning rekommenderas alltid ögonskydd.

Damma av före tapetsering eller målning.

Spacklade ytor bör förlimmas före tapetsering.

Verktyg rengörs med vatten.

Brandfarlighet: Sprider eller underhåller ej brand.

Teknisk data

Volymvikt	ca 1,2 kg/l
Emballage	3, 10, 15 l plasthink
Skikt tjocklek	max ca 4 mm

Materialåtgång

Skarvspackling tre gånger på gipsskivor, ca 0,3 liter/m². Bredspackling vid 1 mm skikt tjocklek, 1 liter/m².

Lagring

Lagras svalt men frostfritt. Produkten är datummärkt med bäst före datum som gäller öppnad förpackning.

