

## Produktnamn

### Gyproc G 44 Montagelim

## Produktbeskrivning

Gyproc G 44 är ett vattentorkande montagelim på akrylatbas som torkar genom avdunstning av vatten. Det har mycket god vidhäftning mot de flesta byggmaterial som betong, trä, metall, glas och målade ytor. Gyproc G 44 misfärgar inte omgivande material och är genomtorr efter ca 1 dygn vid +20 °C.

## Sortiment

Volym [l/förp.]	0,60
Vikt [kg/förp.]	0,80
Antal [förp/kart.]	12
Art.nr.	5200412873

## Användningsområde

Gyproc G 44 används vid limning av skivor på stålreglar istället för att skruva. Passar förövrigt dessutom för uppsättning av gips, träfiberskivor, trälistor, socklar, foder mm mot underlag av trä, gips, spånskivor, träfiber, betong o.d. Limning kan ske i Gyprocsystem med 1 eller 2 lag gipsskivor på väggens båda sidor (ej schaktväggar). Ej lämpad för stomstabiliserande/bärande väggar eller tyngre belastningar.

Gyproc G 44 uppfyller ljudisolering och brandklassade krav för följande system för icke-bärande innerväggar:

Gyproc XR  
Gyproc R/ER  
Gyproc ERGOnomic  
Gyproc DUROnomic

## Brandegenskaper

Gyproc G 44 kan användas i brandklassade icke-bärande konstruktioner. För att uppnå EI 30 montera 1 lag Gyproc GNE 13 (alt GN 13) på båda sidor av regelstommen. Brandklasserna gäller även med Gyproc GRE 13 (alt GR 13).

## Montering / Applicering / Bearbetning

Underlaget ska vara rent och fritt från lösa partiklar, fett och olja. Ytorna kan vara fuktiga men ej blöta. Applicera Gyproc G 44 med fogpistol i ca 5 mm breda strängar. Vid montering avskivor appliceras limmet i zigzagsmönster med ca 30 cm mellanrum. För att undvika nedglidning av tunga skivor bör dessa fixeras med spik.

Användningstemp. [°C]	5 °C – +30
Genomtorr	Ca 1 dygn beror på dimension, luftfuktighet och temp.
Materialåtgång	Ca 35-40 m limsträng per partorn (ca 10 m <sup>2</sup> vägg c 450). Limsträngen ska vara ca 4 – 5 mm bred.



## Teknisk data

Typ	1-komp, latex/akrylbaserat sättlim
Konsistens	Lättsprutad mjuk pasta
Lösningsmedel	Vatten
Densitet [kg/m <sup>3</sup> ]	ca. 1600
Torrhalt [%]	ca. 80

## Hantering

Arbetsplatser med otillräcklig ventilation krävs andningsskydd. Undvik hud- och ögonkontakt. Vid risk för stänk använd tättslutande skyddsglasögon eller visir. Vid hantering, rök, snusa, ät och drick ej.

## Förvaring

12 månader i obruten förpackning i 0 °C – +25 °C. Gyproc G 44 förvaras frostfritt.

## Rengöring av produkten

Verktygen rengörs direkt efter användning med vatten. Ta bort fläckar och spill på samma sätt.

## Avfallshantering

Noggrant tömda och rengjort emballage kan materialåtervinnas. Återvinning måste ske enligt nationell lagstiftning och gällande miljöregler.

## MSDS

EUH208: Innehåller 5-klor-2-metyl-4-isotiasolin-3-on och 2-metyl-4-isotiasolin-3-on (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion. Se [www.gyproc.se](http://www.gyproc.se)

## Ytterligare information

Se [www.gyproc.se](http://www.gyproc.se). Teknisk Sälj och Support på telefon 0171-41 54 80 eller mejl: [teknisksupport.gyprocse@saint-gobain.com](mailto:teknisksupport.gyprocse@saint-gobain.com)